



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

BARNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE

DESCRIPCIÓN:

NUESTRO BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, ESTÁ INDICADO PARA EL BARNIZADO DE SUELOS DE MADERA Y PARQUET. LA RETICULACIÓN SE PRODUCE POR REACCIÓN CON LA HUMEDAD AMBIENTAL. RECOMENDADO COMO ÚLTIMA MANO, PARA APLICAR SOBRE LOS FONDOS DEL DISOLVENTE POLIURETANO. SE CARACTERIZA POR POSEER UNA EXCELENTE BROCHABILIDAD, GRAN PODER DE RELLENO, GRAN ELASTICIDAD, UN EXCELENTE BRILLO Y RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

DADA SU EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA, Y SU GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, ES IDÓNEO PARA EL ACABADO DE SUPERFICIES PREVIAMENTE SELLADAS CON LOS FONDOS DEL DISOLVENTE POLIURETANO Y QUE VAYAN A SER EXPUESTAS A GRANDES SOLICITACIONES (BARRAS DE BAR, SAUNAS, SUELOS, PARQUET, MESAS, MUEBLES DE LABORATORIO, ETC). USADO TAMBIÉN COMO ANTIHUMEDAD SOBRE YESO Y ESCAYOLA, Y COMO ANTIPOLVO, SOBRE SUELOS POROSOS DE HORMIGÓN. NO APLICAR SOBRE MADERAS QUE CONTENGAN MÁS DE UN 12% DE HUMEDAD. (NORMA RS-41 DE LA NTE - NORMA TECNOLÓGICA DE LA EDIFICACIÓN, APARTADO CONSTRUCCIÓN – DE 1.984).

MÉTODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL PRODUCTO ANTES DE APLICAR HASTA HOMOGENEIZAR LA MEZCLA. LA SUPERFICIE A TRATAR DEBE DE ESTAR LIJADA, LIMPIA Y SECA. APLICAR DIRECTAMENTE EL PRODUCTO, RESPETANDO EL TIEMPO DE REPINTADO ENTRE CADA UNA DE LAS MANOS.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 12 - 16 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 0.975 ± 0.05 gr/cm³

VISCOSIDAD: 20 – 30 “ (Copa Ford 4)

SECADO: 12 - 24 HORAS APROX. PUDIENDO HABER VARIACIONES MOTIVADAS POR LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.

REPINTADO: 24 -48 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON DISOLVENTE POLIURETANO PALMOLOR

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: INCOLORO

INFLAMABLE.

COV: Cat A/e

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE : 750 c.c, Y 4 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismos según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.