



**INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.**  
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377  
Tno.: 928 680201

## HOJA DE CARACTERÍSTICAS

### BARNIZ TRIM TRIM SATINADO

#### DESCRIPCIÓN:

EL BARNIZ TRIM TRIM SATINADO, ES UN BARNIZ SINTÉTICO SATINADO, FORMULADO A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS DE GRAN CALIDAD. ESTE BARNIZ PRESENTA UN ACABADO SATINADO, PROTEGIENDO LA SUPERFICIE TRATADA ADEMÁS DE EMBELLECERLAS. DEBIDO A SU ACABADO INCOLORO, CONSERVA EL ASPECTO NATURAL DE LA MADERA. ESTÁ INDICADO PARA TODO TIPO DE MADERAS QUE SE ENCUENTREN EN RECINTOS INTERIORES.

#### MÉTODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL PRODUCTO ANTES DE APLICAR. LA SUPERFICIE A TRATAR DEBE DE ESTAR LIJADA, LIMPIA Y SECA.

- **SUPERFICIES NUEVAS:** UNA VEZ LA MADERA LIJADA, LIMPIA Y SECA, APLICAMOS UNA PRIMERA MANO DE BARNIZ DILUIDA CON UN 15-25% DE NUESTRO DISOLVENTE PARA SINTÉTICO Y GRASO, Y LUEGO SE RECOMIENDA APLICAR OTRA MANO CON EL PRODUCTO SIN DILUIR
- **SUPERFICIES BARNIZADAS:** SOBRE VIEJOS BARNICES, SI ESTÁN BIEN ADHERIDOS O SON DE ALTA CALIDAD, SE HAN DE ELIMINAR COMPLETAMENTE ANTES DE APLICAR NUESTRO BARNIZ, PROCEDIENDO A LA APLICACIÓN COMO SE DETALLA PARA SUPERFICIES NUEVAS.

#### ESPECIFICACIONES:

**ADHERENCIA:** BUENA

**RENDIMIENTO:** 8 - 10 M<sup>2</sup>/LITRO Y MANO.

**DENSIDAD:** 0.93 ± 0.03 gr/cm<sup>3</sup>

**VISCOSIDAD:** 180 – 240 " (Copa Ford 4) a 24 ± 2 °C

**SECADO:** 6-8 HORAS.

**REPINTADO:** 24 HORAS.

**UTENSILIOS:** LIMPIEZA CON DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS Y GRASOS O AGUARRÁS PALM COLOR

**CONSERVACION:** HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

**COLOR:** INCOLORO, DISPONIBLE EN OTROS COLORES BAJO PEDIDO SEGÚN CARTA

**INFLAMABLE.**

**COV:** Cat A/e

**SEGURIDAD DEL PRODUCTO:**

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

**PRESENTACIÓN**

ENVASES DE : 375 c.c, 750 c.c, 4 y 15 litros

COLORES SEGÚN CARTA EN ENVASES DE: 750 c.c, 4 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismos según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.