



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

CLOROCAUCHO ESPECIAL PISCINAS

DESCRIPCIÓN:

NUESTRO CLOROCAUCHO ESPECIAL PISCINA ESTÁ FORMULADO A BASE DE RESINAS DE CAUCHO Y PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD, PARA RESISTIR A LA HUMEDAD Y EL AGUA EN INMERSIÓN, CONSIGUIENDO LA PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA ZONA A TRATAR, ADEMÁS DE FACILITAR LA LIMPIEZA E IMPEDIR LA ADHERENCIA DE ALGAS Y MOHOS EN PISCINAS DE CEMENTO Y HORMIGÓN.

MÉTODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL PRODUCTO ANTES DE APLICAR.

- **PISCINAS NUEVAS:** MANTENERLA LLENA DE AGUA HASTA DOS MESES DESPUÉS DE SU CONSTRUCCIÓN, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO VACIARLA Y LAVARLA CON 3 PARTES DE AGUA Y UNA PARTE DE ACIDO CLORHÍDRICO. UNA VEZ SECA, A LAS 48 HORAS, APLICAR EL PRODUCTO.
- **PISCINAS YA PINTADAS:** ELIMINAR LA PINTURA EN MAL ESTADO CON UN CEPILLO DE ACERO, Y LIMPIARLA DE CUALQUIER RESTO DE MOHO O SUCIEDAD EXISTENTE CON AGUA DE HIPOCLORITO; SEGUIDAMENTE LAVAR LA SUPERFICIE A TRATAR CON AGUA. DEJAR SECAR Y APLICAR LA PINTURA.

NO APLICAR EN NINGÚN CASO, SOBRE FIBRA.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: BUENA

RENDIMIENTO: 6-12 M²/LITRO Y MANO, DEPENDIENDO DE LA RUGOSIDAD Y PREPARACIÓN DEL SUSTRATO.

DENSIDAD: 1.17 ± 0.05 gr/cm³

VISCOSIDAD: 25-40 (Brookfield) a 25 ± 3 °C

SECADO AL TACTO: 30 MINUTOS

SECADO: 2-4 HORAS

REPINTADO: 12-24 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON DISOLVENTE CLOROCAUCHO PALM COLOR

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO Y AZUL

INFLAMABLE.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 750 c.c, 4 Y 15 LITROS

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.