



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

NUESTRO ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA SE CARACTERIZA POR SU RÁPIDO SECAJE Y OLOR POCO INTENSO, SI LO COMPARAMOS CON LOS ESMALTES TRADICIONALES EN BASE SOLVENTE. ESTÁ INDICADO PARA EL PINTADO DE MADERA O METAL, CONVENIENTEMENTE PREPARADOS, TANTO EN INTERIORES O EXTERIORES, DE FÁCIL APLICACIÓN Y BUENA RESISTENCIA AL AMARILLEAMIENTO.

MÉTODO DE EMPLEO:

AGITAR EL PRODUCTO PREVIAMENTE HASTA HOMOGENEIZACIÓN DEL MISMO.

APLICAR SOBRE SUPERFICIES SANAS, SECAS, LIMPIAS DE POLVO Y GRASA. SE RECOMIENDA LA APLICACIÓN DE DOS A TRES MANOS DE NUESTRO ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA, TRATANDO LAS SUPERFICIES COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- SOPORTE DE MADERA NUEVA: UNA VEZ ASEGURADOS QUE SE ENCUENTRA SECA LA SUPERFICIE DE MADERA A TRATAR, SE RECOMIENDA APLICAR PREVIAMENTE UNA O DOS MANOS DE NUESTRO TAPAPORORS AL AGUA, UNA VEZ SECA, APLICAMOS EL ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA, DILUYENDO LA PRIMERA MANO EN UN 10% EN AGUA, Y EL RESTO DE MANOS EN UN 5% DE AGUA. EN EL CASO DE APLICACIÓN A PISTOLA, SE RECOMIENDA DILUIR EL PRODUCTO EN UN 15% DE AGUA.
- EN EL CASO DE MADERAS VIEJAS O PINTADAS, SE DEBE DE ELIMINAR LOS RESTOS DE PINTURA, LIMPIAR Y LIJAR, Y POSTERIORMENTE SEGUIR COMO MADERA NUEVA.
- SOPORTE DE METALES FERROSOS: LIMPIAR LA SUPERFICIE DE ÓXIDO, POLVO, GRASAS Y OTROS CONTAMINANTES DECAPANDO, LIMPIANDO CON CEPILLO DE ALAMBRE O LIJANDO.
- SOPORTE DE METALES NO FERROSOS: PREPARAR LA SUPERFICIE, LIMPIÁNDOLA DE CUALQUIER RESTO DE POLVO, GRASA Y OTROS CONTAMINANTES. SE RECOMIENDA APLICAR PREVIAMENTE UNA IMPRIMACIÓN PARA GALVANIZADOS, UNA VEZ SECA, PALICAR NUESTRO ESMALTE ACRÍLICO AL AGUA, DILUYENDO LA PRIMERA MANO EN UN 10% EN AGUA, Y EL RESTO DE MANOS EN UN 5% DE AGUA. EN EL CASO DE APLICACIÓN A PISTOLA, SE RECOMIENDA DILUIR EL PRODUCTO EN UN 15% DE AGUA . EN EL CASO DE QUE EL SOPORTE DE METAL PRESENTE PINTURAS EN MAL ESTADO, ESTÁS SE HAN DE ELIMINAR PREVIAMENTE.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: BUENA

RENDIMIENTO: 12 - 15 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.19 ± 0.03 gr/cm³

VISCOSIDAD: 40 – 80 " (Brookfield) a 26 ± 3 °C

SECADO: 1-2 HORAS.

REPINTADO: 5-7 HORAS.

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO Y PASTELES BAJO PEDIDO, EN ACABADO BRILLANTE O SATINADO.

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/d

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 750 c.c, Y 4 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.