



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

LASUR TRAVAR

DESCRIPCIÓN:

GAMA DE BARNICES PROTECTORES EN BASE ACUOSA, CUYA FINALIDAD ES CONSEGUIR PROTEGER Y EMBELLECEER CUALQUIER TIPO DE MADERA, YA SEA EN AMBIENTES INTERIORES, O EN CONDICIONES DE INTEMPERIE. REALZAN LA BELLEZA NATURAL DE LA MADERA, COLOREÁNDOLA Y PROTEGIÉNDOLA DE SU AGRIAMIENTO. EL LASUR TRAVAR SE CARACTERIZA POR SU GRAN BROCHABILIDAD, EFICAZ PROTECCIÓN CONTRA LOS ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS (INTEMPERIE), GRAN ELASTICIDAD Y ADHERENCIA A LA MADERA (NO SE AGRIETA), EXCELENTE RESISTENCIA FRENTE A LA ACCIÓN DE HONGOS E INSECTOS EN GENERAL, GRAN ESTABILIDAD DE COLOR AL CONTENER ABSORVEDORES UV QUE PROTEGEN LA MADERA FRENTE A LA LUZ SOLAR (FOTODEGRADACIÓN), RÁPIDO SECADO INCLUSO EN MADERAS TROPICALES.

MÉTODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL PRODUCTO ANTES DE APLICAR. LA MADERA DEBERÁ ESTAR LIMPIA DE POLVO Y SUCIEDAD Y EXENTA DE CUALQUIER CAPA DE BARNIZ O PINTURA, AL OBJETO DE FACILITAR UNA BUENA PENETRACIÓN Y ADHERENCIA DEL PRODUCTO EN EL SUBSTRATO. NO APLICAR SOBRE MADERAS QUE CONTENGAN MÁS DE UN 15% DE HUMEDAD.

EL PRODUCTO SE PRESENTA LISTO PARA SU USO, Y SE DEBEN DE APLICAR 2-3 CAPAS A BROCHA DE 80-100 GR / M². PARA UN MEJOR ACABADO APLICAR EN LA DIRECCIÓN DEL VETEADO DE LA VETA DE LA MADERA. LIJAR O ALAMBREAR SUAVEMENTE, ENTRE MANO Y MANO.

CON OBJETO DE FACILITAR EL SECADO, EVITAR LA APLICACIÓN EN AMBIENTES FRÍOS Y HÚMEDOS.

EN APLICACIÓN A PISTOLA O EN CAPA GRUESA COMPROBAR LA IDONEIDAD DEL PROCESO FRENTE AL DESCUELGUE Y EL APILADO.

- EN CASO DE APILAR PIEZAS TRAS EL BARNIZADO, DEJAR SECAR CONVENIENTEMENTE Y PROTEGER LAS PIEZAS CON FILM DE PLÁSTICO (POLIETILENO) PARA EVITAR PEGADOS, O BIEN APLICAR PRODUCTOS ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN EN CARPINTERÍA INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 10 - 14 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.05± 0.03 gr/cm³

VISCOSIDAD: 20-50" (Copa Ford 4) a 25 ± 3 °C

SECADO: 2-5 HORAS APROX. PUDIENDO HABER VARIACIONES MOTIVADAS POR LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.

REPINTADO: 6 - 8 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: INCOLORO, PINO, ROBLE, NOGAL, PALISANDRO Y CASTAÑO.

APLICACIÓN: ACONSEJABLE BROCHA.

LAVABILIDAD: BUENA

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/e.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUESTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 750 c.c, Y 4 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.