



HOJA DE CARACTERÍSTICAS

PAGOLV CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN:

EL PAGOLV CLOROCAUCHO ES UNA ACABADO FORMULADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, SE RECOMIENDA SU APLICACIÓN COMO CAPA DE ACABADO PARA SUELOS DE HORMIGÓN FIRMES, QUE NO ESTÉN PULVERULENTOS, ADEMÁS DE EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE ACERO BAJO DISTINTAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, TANTO EN EXTERIORES COMO INTERIORES. ES RESISTENTE AL AGUA, DE RÁPIDO SECADO Y PUEDE UTILIZARSE A BAJAS TEMPERATURAS.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CONDICIONES DURANTE LA APLICACIÓN:

LA SUPERFICIE A TRATAR DEBE DE ESTAR EN BUEN ESTADO, LIMPIA, SECA Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN. ADEMÁS, ESTA DEBERÁ COMPROBARSE Y TRATARSE SEGÚN SE ESTABLECE EN LA NORMA ISO 8504.

- **SUPERFICIES PINTADAS:** SE DEBERÁ DE COMPROBAR PREVIAMENTE QUE POSEE UNA IMPRIMACIÓN COMPATIBLE, SECA Y EN BUEN ESTADO, POR LO QUE ROGAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NOSTROS.
- **OTRAS SUPERFICIES:** PUEDE APLICARSE SOBRE OTROS SUSTRATOS, POR LO QUE ROGAMOS QUE CONTACTE CON NOSOTROS.

LA TEMPERATURA DEL SUSTRATO DEBERÁ DE SER COMO MÍNIMO DE 3°C POR ENCIMA DEL PUNTO DE ROCIO, TANTO LA TEMPERATURA COMO HUMEDAD RELATIVA DEBERÁN SER MEDIDAS EN LAS CERCANÍAS DEL SUSTRATO. ES NECESARIO POSEER UNA BUENA VENTILACIÓN CUANDO SE APLICA EN ESPACIOS REDUCIDOS.

TIEMPOS DE SECAJE:

LOS TIEMPOS DE SECADO DEPENDEN GENERALMENTE DE LA VENTILACIÓN, TEMPERATURA AMBIENTAL Y DEL SOPORTE DONDE SE APLICA, ADEMÁS DE LOS ESPESORES APLICADOS POR CAPA Y NÚMERO DE CAPAS. LOS DATOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN SE HAN OBTENIDO BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- BUENA VENTILACIÓN (APLICACIÓN EN EXTERIOR O CON CIRCULACIÓN LIBRE DE AIRE)
- RESPETANDO LOS ESPESORES RECOMENDADOS.
- APLICANDO UNA CAPA DE PINTURA SOBRE SOPORTES INERTE.

TEMPERATURA DEL SOPORTE	5°C	10°C	23°C	40°C
SECO AL TACTO	1 H	45 MIN	30 MIN	15 MIN
SECO	10 H	9 H	7 H	4 H
SECO PARA RECUBRIR, MÍNIMO	5 H	4 H	2 H	1.5 H

LOS DATOS SEÑALADOS SON INDICATIVOS, LOS REALES SE DETERMINAN IN SITU DEPENDIENDO DE DIVERSOS FACTORES.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: EXCELENTE

RENDIMIENTO: 5-8 M²/LITRO Y MANO.

ESPESOR DE PELÍCULA: SECO: MINIMO: 40 – MÁXIMO: 60 – RECOMENDADO: 50 MICRAS

HUMEDO: MINIMO: 120 – MÁXIMO: 180 – RECOMENDADO: 150 MICRAS

DENSIDAD: 1.17 ± 0.05 gr/cm³

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON DISOLVENTE CLOROCAUCHO PALMOCOLOR

APLICACIÓN: PISTOLA AIRLESS, BROCHA PARA PARCHEOS Y PEQUEÑAS ÁREAS, ASEGURÁNDOSE DE APLICAR LOS ESPESORES RECOMENDADO, RODILLO NO RECOMENDADO

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO, ROJO, VERDE Y GRIS

INFLAMABLE.

COV: Cat A/i

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 4 Y 15 LITROS

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.